

Техническая характеристика

«ЭКОЛАК»

ТУ 2316-014-31953544-2000

ТИП

Водное лессирующее (с имитацией ценных пород древесины) быстросохнущее покрытие для окон и дверей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Промежуточное и окончательное покрытие для древесины с отличной эластичностью и превосходной долговременной защитой от атмосферных воздействий с высокопрозрачными пигментами устойчивыми к ультрафиолетовому излучению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	бесцветный, дуб, тик, красное дерево, орех или любой по запросу.
Разбавитель	вода, если потребуется
Расход	100-150 г/м ² на один слой
Содержание сухих веществ	47 - 52 %
Плотность	1,2 г/м ³
Вязкость	не менее – 20сек, по ВЗ-6 для пневм, расп.
Глянец	полуглянцевый
Толщина одного слоя	мокрого: около 150 мкм сухого: 50-75 мкм

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окрашиваемая поверхность должна предварительно обрабатываться грунтовой «Экогрунт», быть сухой, чистой, свободной от жира, воска, силикона и пыли. Перед нанесением хорошо перемешать. После сушки первого слоя (4 часа), необходимо сошкурить поднявшийся ворс наждачной бумагой зернистостью не менее 150. Рабочая температура 15-30° С.

НАНЕСЕНИЕ

Кистью, безвоздушным или смешанным распылением.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

4 часа при t 20° С и относительной влажности воздуха 65%.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В герметичной упаковке при температуре выше 0 С. Не допускать замораживания.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

12 месяцев