

краска АКРЭМ-ФАСАД-АКРОСИЛ

ОПИСАНИЕ	АКРЭМ™-ФАСАД-АКРОСИЛ – воднодисперсионная фасадная краска на основе эмульсии силиконовой смолы и эластомера.			
НАЗНАЧЕНИЕ	Для высококачественной окраски фасадов зданий и внутренних работ (потолки и стены) на ответственных объектах и в помещениях с повышенной влажностью. Красочная программа АКРЭМ™-ФАСАД-АКРОСИЛ (грунт ПОЛИКРЭМ-СИЛИКОН, шпатлевка ШПАКРЭМ-Ф, краска АКРЭМ™-ФАСАД-АКРОСИЛ) применяется на штукатурных основах и кирпичных кладках всех типов, бетонных и газобетонных основах, на старых основах, склонных к трещинообразованию , и по старым красочным слоям, если их снятие ведет к разрушению основы (разрешение КГИОП, 2004г.). Создает эффект минеральной поверхности, обладает высокими декоративными свойствами, паропроницаемостью (Sd<0,05 м) и долговечностью, водо- и грязеотталкиваниями, стойкостью к косому дождю, укрывистостью.			
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
➤ Цвет:		белый, различные цвета по колерным картам ЗАО «Эмлак» и по согласованию с Заказчиком	➤ Плотность, г/см³:	1,45-1,55
➤ Глянец:		матовая	➤ Степень перетира, не более, мкм:	50
➤ Разбавитель:		вода	➤ Расход на один слой, кг/м²:	0,160-0,200
➤ Массовая доля нелетучих веществ, %:		51–57	➤ Условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 6 мм), не менее, с:	20
НАНЕСЕНИЕ				
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	➤ тщательно перемешать; ➤ добавить, при необходимости, не более 3% воды; ➤ профильтровать; ➤ нанести в 2 слоя на грунтованную грунтовкой ПОЛИКРЭМ-СИЛИКОН и очищенную от пыли и грязи основу.			
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	➤ температура основы и воздуха не ниже 5°C; ➤ относительная влажность воздуха не выше 85%.			
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик, безвоздушное распыление. Инструмент сразу после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.			
ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ	При температуре основы и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 12 часов. Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности.			
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ				
Краска АКРЭМ™-ФАСАД-АКРОСИЛ пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.				
ХРАНЕНИЕ	В герметичной упаковке при температуре воздуха не ниже 0°C. Не допускать замораживания! Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.			

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами. Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.