

Мастика Изомаст

ОПИСАНИЕ	ИЗОМАСТ – воднодисперсионная, противозумная, противокоррозионная мастика.
НАЗНАЧЕНИЕ	Мастика предназначена для противокоррозионной защиты внутренних металлических поверхностей кузовов автомобилей и железнодорожного транспорта, образует демпфирующее (поглощающее колебания) покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

➤ Цвет:	серая или темно-серая	➤ Объемная доля нелетучих веществ, %:	59,8±2
➤ Вид:	густая однородная масса без посторонних включений	➤ Плотность, г/см³	1,06±0,05
		➤ Пенетрация, 10 ⁻¹	330-380
➤ Разбавитель:	вода	➤ Температура вспышки, °C:	отсутствует

НАНЕСЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Мастика наносится на обезжиренную предварительно загрунтованную поверхность (Эмлак Праймер 65, ЭФ-065 и другие по согласованию со специалистами).
ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАСТИКИ	➤ мастика поставляется готовой к употреблению; ➤ при необходимости, возможно разбавление водой до 5 % от массы при тщательном перемешивании.
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	➤ мастику применяют при температуре окружающего воздуха не ниже 10°C; ➤ относительная влажность воздуха рекомендуемая 65±5%; ➤ рекомендуемая температура металла выше точки росы не менее, чем на 3°C; ➤ обеспечение хорошей циркуляции воздуха в закрытых помещениях.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	➤ безвоздушный, пневматический ➤ шпательованием Параметры нанесения подбираются совместно с производителями аппаратов для нанесения мастик.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ, ч	до отлипа		до твердой пленки		до перекрытия	
	20°C		20°C	75°C	20°C	75°C
	15		24	2	24	2

Время высыхания может изменяться в зависимости от влажности воздуха и интенсивности воздухообмена у окрашенной поверхности. В процессе сушки следует исключить резкие снижения температуры, приводящие к конденсации влаги на поверхности и обеспечить вентиляцию для удаления воды. Выдержка покрытия до горячей сушки не менее 10 минут при t 20°C и относительной влажности воздуха 65 ±5%.

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ	Диапазон нанесения	Толщина 1 слоя пленки, мм		Теоретический расход, на 1 м²	
		сухой		кг	л
	Возможный	1,5-3		1,59-3,18	1,50-3,00
	Типичный	1,5		1,59	1,50

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Мастика ИЗОМАСТ пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в технических условиях на мастику. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

Все работы с мастикой в помещениях должны проводиться при работающей общеобменной и местной вентиляции, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений, содержание вредных веществ в которой не должно превышать предельно допустимые концентрации (ПДК).

ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение мастики производят при температуре выше 0°C.
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.
