

Шпатлёвка акриловая водно-дисперсионная
ВД-АК 002 Профи
для наружных и внутренних работ
Технические условия 2310-001-51491608-2015
Код ОКП 231000

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Назначение: выравнивание незначительных неровностей и/или получение гладкой ровной поверхности. Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания.

Область применения: сухие и влажные помещения. Улучшенная отделка. Влагостойкая. Тонкодисперсная. Легко шлифуется.

Ориентировочный расход 0,4-1,0 кг/м².

Технические характеристики

Наименование показателя	Нормативное значение показателя по ТУ	Контрольное значение показателя
1. Внешний вид покрытия	однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность	однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
2. Массовая доля нелетучих веществ, %	не менее 70	75 ± 2
3. pH	6,5 – 9,5	8,5 ± 1,0
4. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч	не более 24	2 ± 0,5
5. Подвижность по погружению стандартного конуса, см	7 – 10	8,5 – 9,5
6. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее	24	24
7. Прочность сцепления с бетонной поверхностью, МПа, не менее	0,2	0,4 ± 0,2

Продукция соответствует нормативно-технической документации:

1) Техническим условиям 2310-001-51491608-2015 «Лакокрасочные материалы» (Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99.Н01196, Орган по сертификации продукции «ООО СПБ-Стандарт»);

2) «Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Свидетельство о государственной регистрации № RU.74.50.11.008.Е.000071.08.15 от 07.08.2015 г., Управление Роспотребнадзора по Челябинской области);

3) ГОСТ Р 52020-2003 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия» (Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99.Н01196, Орган по сертификации продукции «ООО СПБ-Стандарт»);

4) ГОСТ Р 52491-2005 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия» (Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99.Н01196, Орган по сертификации продукции «ООО СПБ-Стандарт»).

Продукция не подлежит обязательной сертификации в области пожарной безопасности (Решение № 130С/06-2015, ООО Орган по сертификации «ПожСтандарт»).

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5 °С до +30 °С. **Беречь от мороза.** При соблюдении этих условий гарантийный **срок хранения материала составляет 12 месяцев** после изготовления.

Инструкция по применению

Подготовка основания под окраску

- очистка поверхности от пыли, грязи, жировых пятен и высолов (в последнем случае - с использованием системы очистки от высолов FININTERCOM), старых непрочных «бухтящих» штукатурок и отслаивающихся покрытий. Поверхности, покрытые ранее силикатными, кремнийорганическими меловыми, известковыми, или клеевыми составами тщательно очистить до полного удаления этих материалов. Прочные ранее окрашенные глянцевые поверхности зашкурить;

- грунтовка очищенной поверхности пропиточными составами:

⇒ поверхности асбоцементных и стекломагнезитовых листов – Грунтовкой ВД-АК-003 Изо-Грунт;

⇒ слабые, сильнопористые, оштукатуренные поверхности – Пропиткой ВД-АК-004 Глубоко проникающей;

⇒ плотные бетонные основания – Пропиткой ВД-АК-004 Универсальной;

- заполнение трещин и раковин с использованием Состава ВД-АК-005 Порозаполняющего;

При использовании других подготовительных материалов и сухих смесей необходимо перед окраской повторно обработать основание Пропиткой ВД-АК-004 Универсальной или Глубоко проникающей за один проход.

Шпатлевание подготовленной поверхности

Материал выпускается в готовом для применения виде. Перед использованием тщательно перемешать дрелью со шнековой насадкой.

Материал наносится тонким слоем вручную движениями шпателя в разных направлениях до полного устранения неровностей поверхности заподлицо. Последними движениями шпателя участок равномерно заглаживается. При необходимости возможно нанесение второго слоя. Время межслойной сушки должно обеспечивать полное высыхание предыдущего слоя.

Ориентировочный **расход материала** при сплошном шпатлевании составляет **0,8 кг/м²**. Фактический расход материала определяется исполнителем на месте производства работ по фактическим результатам контрольных выкрасок с составлением соответствующего акта.

После высыхания зашпатлеванная поверхность обрабатывается наждачной бумагой, обеспыливается и покрывается Пропиткой ВД-АК-004 Универсальной.

В случае необходимости получения мастики рекомендуется загустить шпатлевку до нужной консистенции добавлением сухого цемента (5 – 15 % масс.) при перемешивании.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом, не дожидаясь высыхания на них шпатлевки.

Меры предосторожности. Не рекомендуется смешивать с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями. При попадании на лицо и в глаза промыть эти участки тела водой.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Шпатлёвки ВД-АК-002 Профи требованиям ТУ 2310-001-51491608-2015.

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратиться за консультацией к производителю.